

**Granulats :** Grave 0/31.5  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Contrôle Externe

classification GTR B4 à B5

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

0 31.5

Aucune référence

	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	16	20	31.5	45	63	VBS
Etendue e																	
V.S.S.+U																	
V.S.S.																	
V.S.I.																	
V.S.I.-U																	

**Partie informative**  
Résultats de production

du 29/06/16 au 20/07/16

	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	16	20	31.5	45	63	VBS
Maximum	16.57	19.78	23.54	27.74	33.41	42.01	53.40	57.20	61.50	66.24	70.74	81.20	85.49	97.56	100.00	100.00	0.33
Xf+1.25xEcart-types	16.32	19.44	23.13	27.20	32.73	41.23	52.57	56.31	60.52	65.24	69.84	80.96	85.67	97.60	100.00	100.00	0.36
Moyenne Xf	13.61	16.20	19.43	22.92	27.59	34.92	45.16	48.87	52.98	57.56	61.98	75.01	82.18	96.67	100.00	100.00	0.28
Xf-1.25xEcart-types	10.91	12.96	15.73	18.63	22.45	28.60	37.76	41.43	45.44	49.88	54.13	69.06	78.70	95.74	100.00	100.00	0.21
Minimum	11.44	13.72	16.72	20.14	24.54	30.60	39.71	43.68	48.41	52.88	56.27	69.63	78.68	95.74	100.00	100.00	0.20
Ecart-type	2.165	2.591	2.957	3.426	4.113	5.052	5.925	5.950	6.033	6.142	6.288	4.761	2.787	0.744	0.000	0.000	0.059
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

