

**Granulats :** 0/80  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Contrôle Externe

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 80

GTR

Réf.Producteur/Utilisateur (28/04/2014)

	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	W	VBS	
Etendue e																							
V.S.S.+U																							0.10
V.S.S.	12.00																						0.10
V.S.I.																							
V.S.I.-U																							

**Partie informative**  
**Résultats de production**

du 28/09/16 au 23/11/16																						
	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	W	VBS
Maximum	4.04	4.96	6.23	7.56	9.67	13.09	18.14	21.50	25.85	31.39	36.77	56.15	67.50	97.49	94.46	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.7	0.07
Fuseau de fabrication Inconnu	3.45	4.12	5.21	6.42	8.23	11.41	16.48	18.96	22.06	25.98	29.84	43.09	51.19	69.74	80.53	89.06	94.96	98.62	100.00	100.00	1.4	0.06
Moyenne Xf	3.45	4.12	5.21	6.42	8.23	11.41	16.48	18.96	22.06	25.98	29.84	43.09	51.19	69.74	80.53	89.06	94.96	98.62	100.00	100.00	1.4	0.06
Fuseau de fabrication Inconnu	3.45	4.12	5.21	6.42	8.23	11.41	16.48	18.96	22.06	25.98	29.84	43.09	51.19	69.74	80.53	89.06	94.96	98.62	100.00	100.00	1.4	0.06
Minimum	3.14	3.66	4.60	5.82	7.32	9.74	13.28	15.05	17.37	20.41	23.39	33.83	41.58	60.72	72.00	83.49	90.10	95.85	100.00	100.00	0.5	0.05
Ecart-type	0.505	0.648	0.895	0.992	1.262	1.676	2.772	3.433	4.310	5.488	6.704	11.638	14.203	15.376	12.169	9.479	4.952	2.397	0.000	0.000	1.20	0.006
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

